



ПАСПОРТ № 37349

ОАО "Салаватинтеоргинтез"
453256, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодоговардейцев, 30
RUS 643 Отдел технического контроля
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22HX67



Система менеджмента качества сертифицирована
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ISO 9001:2000



Битумы нефтяные дорожные вязкие
ГОСТ 22245-90

БНД 90/130

434;E-7/1 / 28.09.08

цистерна / 2

Мака

Номер партии / Дата изготовления

Тара / Количество единиц

Вид/ сорт

02 56*2 0113

Код ОП

Речная

Потребитель

507-65304 507-70734

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения		Метод
			фактические	нормируемые	
1	Глубина проникания иглы, 0,1мм: - при 25°C - при 0°C	мм	109	от 91 до 130	ГОСТ 11501
			30	min 28	
2	Температура размягчения по кольцу и шару	°C	44	min 43	ГОСТ 11506
3	Растяжимость - при 25°C - при 0°C	см	100	min 65	ГОСТ 11505
			6,9	min 4,0	
4	Температура хрупкости	°C	-28	max -17	ГОСТ 11507
5	Температура вспышки	°C	302	min 230	ГОСТ 4333
6	Изменение температуры размягчения после прогрева	°C	4	max 5	ГОСТ 18180
7	Индекс пенетрации		-0,8	от -1,0 до 1 0	Приложение 2

Сертификат № РОСС.RU.AЯ 36.H22242 срок действия с 06.11.2007г по 05.11.2010г.

Заключение: соответствует установленным требованиям

Годен до 28.09.09

Дата выдачи паспорта: 28.09.08

Регистрационный номер бланка 167893

Начальник ОТК ДАУ

Незаверенная печатью копия недействительна



Назначения: в качестве вяжущего материала при
строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий.

Начальник смены / Хакимова Г.М. /

Исполнитель / Давлетова И.В. /



ПАСПОРТ № 24398

ОАО "Салаватнефтеоргсинтез"
453256, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
RUS 643 Отдел технического контроля
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22HX67



Система менеджмента качества сертифицирована
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ISO 9001:2000



Битумы нефтяные дорожные вязкие
ГОСТ 22245-90

БНД 60/90

243/P-6/3 / 27.06.08

цистерна / 4

Метки / Номер партии / Дата изготовления / Тара / Количество единиц

Вид/ сорт
02 5612 0112

Код ОКП
Круглое Поле

Производитель

511-71429 507-62418 507-62731 507-70957

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения		Метод
			фактические	нормируемые	
1	Глубина проникания иглы, 0,1мм: - при 25°C - при 0°C	мм	81 24	от 61 до 90 min 20	ГОСТ 11501
2	Температура размягчения по кольцу и шару	°C	49	min 47	ГОСТ 11506
3	Растяжимость - при 25°C - при 0°C	см	120 0 4,8	min 55 min 3,5	ГОСТ 11505
4	Температура хрупкости	°C	-22	max -15	ГОСТ 11507
5	Температура вспышки	°C	292	min 230	ГОСТ 4333
6	Изменение температуры размягчения после прогрева	°C	5	max 5	ГОСТ 18180
7	Индекс пенетрации		-0,26	от -1,0 до 1,0	Приложение 2

Сертификат № РОСС.RU.АЯ 36.H22243 срок действия с 08.11.2007г по 05.11.2010г.

Заключение: соответствует установленным требованиям

Годен до 27.06.09

Дата выдачи паспорта: 27.06.08

Регистрационный номер бланка

Начальник ОТК ИАУ Сидельникова И.П.

Незаверенная печатью копия недействительна



Назначение: в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий.

Начальник смены Вахитова Э.Х.

Исполнитель Константинова Л.И.